

## شمع سلاك مميز

يمتاز بانخفاض نسبة الزيت فيه عن الشمع الخام العادي حيث لا تتجاوز هذه النسبة 12% وزنا و درجه لون أقل من 2 و يستخدم فى صناعة ورنيش الأرضيات – تشميع بعض المنتجات لحفظها من التلف – صناعة الشموع.

حدود المواصفة	الطريقة	الاختبارات
50	ج أم د - 938	درجة الأنصهار °م
تسجل	ج أم د 1298	الكثافة عند 15/15م ° *
12	ج أم د 721	محتوى الزيت % وزنا (اقصى)

للاسترشاد \*